

特長

パッケージ

ドームレンズ付き白色LED

外形 3.2 x 1.8 x 1.6mm (L x W x H)

製品の特長


- ・車載など高信頼性を要求される用途に対応
- ・鉛フリーはんだ耐熱対応
- ・RoHS対応
- ・高輝度で均一な白色発光

推奨用途

- ・車載向インジケータ、メータパネル、カーオーディオ、ヒータコントロールSW用照明、etc

外形寸法


VCEW1108wdx-TR



番号	内容	材質	数量
①	LED素子	InGaN	1
②	封止樹脂	エポキシ樹脂	1
③	端子	金メッキ	2
④	基板	ガラス布基材	1

はんだ付け推奨パターン

単位: mm



【製品の概要】

素子材料	InGaN
発光色	白色
発光部樹脂色	淡黄色
レンズ樹脂色	無色透明

【絶対最大定格】

(Ta=25°C)

項目	記号	最大定格	単位
許容損失	P _d	37	mW
順電流	I _F	10	mA
パルス順電流【1ms,1/10 duty】	I _{FRM}	100	mA
I _F 電流低減率【Ta=85°C以上】	Δ I _F	0.4	mA/°C
I _{FRM} 電流低減率【Ta=85°C以上】	Δ I _{FRM}	4.0	mA/°C
逆電圧	V _R	5	V
動作温度	T _{opr}	-40 ~ +100	°C
保存温度	T _{stg}	-40 ~ +110	°C
静電耐圧【HBM】	ESD	1,000	V
はんだ付け温度【リフロー】	T _{sld}	260	°C

注1 静電耐圧試験条件: EIAJ4701/300(304) 人体モデル(HBM) 1.5kΩ, 100pF

注2 詳細は、9ページはんだ付け条件をご参照下さい。

【熱的特性】

(Ta=25°C)

項目	記号	標準値	最大値	単位
熱抵抗【ジャンクション-周囲温度】	R _{th(j-a)}	350	-	°C/W
熱抵抗【ジャンクション-半田付け位置】	R _{th(j-s)}	200	-	°C/W
ジャンクション温度	T _j	-	110	°C/W

注3 R_{th(j-a)}測定条件

- ・基板:FR-4(t=1.6mm)
- ・パターンサイズ:16mm²

【電気的、光学的特性】

(Ta=25°C)

項目	記号	条件	最小値	標準値	最大値	単位
順電圧	V _F	I _F = 10mA	2.7	3.2	3.7	V
逆電流	I _R	V _R = 5V	—	—	10	μA
発光光度	I _V	I _F = 10mA	330	560	1,000	mcd
光束	Φ _V	I _F = 10mA	—	0.44	—	lm
色度座標	x	I _F = 10mA	—	0.292	—	注5,6
	y	I _F = 10mA	—	0.294	—	
指向半值角	Δθ _x	I _F = 10mA	—	46	—	注7 度
	Δθ _y		—	46	—	

注4 選別ランク分けについては、各分類表をご参考下さい。

注5,6 色度座標:CIE1931によるx,y座標

注7 光度50%の時の配光角度 Δθ_x:ハウジング長手軸、Δθ_y:ハウジング短手軸

【光度分類表】

LEDの光度分類は、次の通りになっております。出荷の際は各ランクが個別包装になっています。



ランク	光度 I _V (mcd)		条件
	最小値	最大値	
C7	330	390	I _F = 10mA Ta=25°C
C8	390	470	
C9	470	560	
CX	560	680	
CY	680	820	
CZ	820	1,000	

注記 測定許容誤差:±10%

選択可能な光度ランクは色度に依存するため、
任意の発光光度ランクを設定できない場合があります。

【 色度分類表 】

LEDの色度分類は次の通りになっております。出荷の際は各ランクが個別包装になっております。




($I_F=10\text{mA}$, $T_a=25^\circ\text{C}$)

ランク	左下の点		左上の点		右上の点		右下の点	
	x	y	x	y	x	y	x	y
3C	0.248	0.259	0.260	0.277	0.274	0.268	0.262	0.250
3D	0.262	0.250	0.274	0.268	0.288	0.258	0.276	0.241
4C	0.260	0.277	0.272	0.295	0.286	0.285	0.274	0.268
4D	0.274	0.268	0.286	0.285	0.300	0.276	0.288	0.258
5C	0.272	0.295	0.284	0.312	0.297	0.303	0.286	0.285
5D	0.286	0.285	0.297	0.303	0.311	0.293	0.300	0.276
6C	0.284	0.312	0.295	0.330	0.309	0.320	0.297	0.303
6D	0.297	0.303	0.309	0.320	0.323	0.311	0.311	0.293
7C	0.295	0.330	0.307	0.347	0.321	0.338	0.309	0.320
7D	0.309	0.320	0.321	0.338	0.335	0.329	0.323	0.311

測定許容誤差: ± 0.01


スペクトル分布特性

条件: $T_a = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 10\text{mA}$




指向特性図

条件: $T_a = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 10\text{mA}$




順電圧 vs. 順電流 特性

条件 : $T_a = -40^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$




順電流 vs. 相対光度 特性

条件 : $T_a = -40 \sim 100^{\circ}\text{C}$




順電流低減定格

繰り返し周波数 : $f \geq 1,000\text{Hz}$



周囲温度 vs. 相対光度 特性

条件 : $I_F = 10\text{mA}$




特性グラフ

VCEW1108wdx-TR


周囲温度 vs. 順電圧 特性

条件 : $I_F = 2\text{mA} \sim 10\text{mA}$




順電流 vs. 色度 特性

条件 : $T_a = 25^\circ\text{C}$




周囲温度 vs. 色度 特性

条件 : $I_F = 10\text{mA}$



ダイナミック点灯定格

条件 : $T_a = 25^\circ\text{C}$




【はんだ付けについて】

(準拠規格: EIAJ ED-4701/300)

1. はんだ付けの際に加わる熱ストレスは、その大小で製品に大きく影響しますが、加熱方法によりその程度が異なります。また、形状等の異なる部品との混載をされる場合は、熱ストレスを受けやすい部品(チップLED等)を基準に置かれることをお奨めいたします。(推奨条件: はんだパッド温度>パッケージ温度)
2. はんだ付け直後の常温復帰前の状態においては、樹脂を含む構成部材が安定復帰しておりませんので機械的応力を加えると、製品の破損が予測されます。特にはんだ付け後の基板同士の重ね合わせや基板が反り返るような保管は避け、硬いものでの摩擦を避けてください。
3. リフローはんだ付けにおける推奨温度プロファイルは、樹脂表面上の温度として記載しております。これは、加熱方法、基板材料、ほかの実装部品、実装密度により、温度分布が異なることによります
4. また、リフローにおける加熱工程は2回までにしてください。

【推奨リフローはんだ付け条件】



注1. リフローのプロファイルはLED上面の樹脂部表面温度としますが、上限値を示したものであり、高い信頼性を確保するためにはこの条件より加熱温度を低く、かつ加熱時間を短くしていただくことが有効です。

注2. リフロー回数は2回までとします、2回目の作業を行う際は吸湿を避けるために1回目と2回目の作業間隔を短くしてください。但し、1回目リフロー後に常温まで(自然)冷却してから2回目を行ってください。

4. 手はんだを行う際は、温度調整機能付きのはんだゴテをお奨めいたします。
また、実作業においてはんだゴテが直接製品自体に接触しないように注意し、
基板上パッドの加熱温度よりLED製品の電極加熱温度が高くならないように作業してください。
リペアにおいては1ヶ所につき1回とし、取り外した製品の再使用は避けてください。
5. はんだゴテ法においてコテ先をクリーニングした直後は、コテ先温度が下がっていますので
設定温度に復帰したことを確認してからお使いください。また、はんだ付け直後、はんだが十分硬化する前に
製品をずらすような力をかけないようにしてください。
(はんだ付け性能が低下したり、はんだ付け品質が低下します。)

【推奨マニュアルはんだ付け条件】

コテ先温度	350°C以下
はんだ付け時間及び回数	3秒以内／1回

6. 仮固定用接着剤を使用する際は、熱硬化または紫外線(UV)熱併用硬化樹脂をご使用ください。
硬化条件は温度:150°C以下、時間:120秒以内とします。
7. 当製品は、フローはんだ(ディップはんだ)は対応しておりません。
8. 洗浄を行う場合はイソプロピルアルコールをお奨めいたします。フロン代替洗浄剤を含めて薬品によっては
レンズやケース表面が侵され、変色・くもり・クラック等を生じますので以下の表を参考にし、使用にあたっては
事前に充分確認の上、採用してください。
最終洗浄を含む水洗浄を行う場合は純水(水道水は不可)を使用の上、洗浄後に強制乾燥をして
LEDに付着した水分を完全に除去してください。また、超音波洗浄はお奨めいたしません。

薬品名	可・不可
	○/×
イソプロピルアルコール	○
トリクロールエチレン	×
クロロセン	×
アセトン	×
シンナー	×

【 静電気について 】

当製品は、静電気放電や電源のOn/Off時などのサージ電圧に対して非常に敏感な特性があり、素子の損傷や信頼性低下を引き起こすことがあります。損傷した製品は逆電流(リーク電流)が著しく大きくなったり、順方向における低電流領域の立上がり電圧が低下し発光特性異常を示します。

当社製品はJEITA規格(EIAJ ED-4701/300(304/HBM)試験における1,000Vを満足するように設計されており、梱包形態においても帯電防止材料を使用していますが、製品出荷時の品質を確保するために以下の注意や対策が必要です。

<EIAJ ED-4701/300(304/HBM) : C=100pF, R2=1.5kΩ の人体帯電モデル>

1. 作業時の帯電防止、および放電防止対策

静電気帯電した人体が製品に接触した際の放電や、製品が周囲帯電物から誘導帯電した場合や摩擦によって帯電した場合に金属に接触することで放電して素子が破壊されることがありますので、以下の内容をお奨めします

- ① 帯電しやすい絶縁物を近づけない。(製品が帯電している場合は金属類の接触も避ける。)
- ② 本製品が摩擦されるような工程は避ける。
- ③ 製造製品や測定機器など接地できるものは必ず接地し、サージ発生防止対策をおこなう。
- ④ 導電性マット(1MΩ 以下)や空気イオン化プロアなどの静電気除去装置を設置して帯電防止環境をつくる。
- ⑤ リストストラップによる人体アースを行う。
- ⑥ 導電性の作業服や導電性靴を着用する。
- ⑦ 製品を直接取り扱う際は、金属製ピンセットよりセラミック製ピンセットが有効です。

2. 作業環境

- ① 乾燥状態になると静電気が発生しやすくなります。製品保管においては乾燥状態が求められますが、はんだ付け後の作業時においては湿度50%前後をお奨めいたします。
- ② 作業環境の静電気レベルは、ICなどの静電気に敏感な電子部品と同じ150V以下をお奨めします。

【 その他の注意事項について 】

1. 当製品は、光半導体特性を生かし、より高い信頼性を確保するために設計されておりますが、使用される条件によって左右される場合があります。
2. LEDデバイスは過剰なストレス(温度、電流、電圧等)が加わると破壊する危険性があり、絶対最大定格として制限しています。これは瞬時たりとも超過してはならない限界値です。
3. LEDデバイスをより高い信頼性を確保するため、実使用温度に合わせた順電流や消費電力のディレーティングをおこなうことや、特性上の変動分を加味してマージンを考慮いただくことが必要です。
4. LEDを安定に動作させるため、また過電流によるデバイス燃焼を防ぐために直列保護抵抗を回路上に組み入れてください。
5. 当製品は、製品内部に空間を設ける構造をとっていますが、品質に影響を与えるものではありません。
6. 当製品の仕様書上の内容は、LED単体についてのみ記載されています。
実使用上の品質については十分ご確認の上ご使用ください。
7. LEDの出力を上げた状態で直接光源を見ると、目を傷める場合がありますのでご注意ください。
8. 当製品は推奨する条件において故障発生がないように設計されていますが、LEDデバイスが故障しても火災、人身事故、社会的損害が生じることのないようにフェールセーフ等の安全設計を考慮ください。
9. 当製品は標準の一般電子機器の用途に使用されることを目的として製造するものです。高い品質や信頼性が要求され、故障や誤作動が直接人命または人体に影響を及ぼすおそれのある用途(航空機器、宇宙機器、輸送機器、医療機器、原子力制御機器など)に使用する場合は、事前に営業窓口までご相談ください。
10. 製品実装後に超音波溶着等の工程がある場合、パッケージ内部の接合部(ダイボンド部、ボンディングワイヤ接合部)の信頼性に影響する可能性がありますので、予め問題の無い事を確認のうえご使用下さい。
11. 当仕様書は、両社の署名による取り交わしにより有効とみなされます。

当該LEDは、輸送中の吸湿を最小限に抑えるために出荷前に脱湿(ベーキング)処理を行ったうえ、防湿包装をしていますが、製品の保管についてはドライボックスの使用、または次の保管条件を推奨いたします。
包装に使用される防湿袋は、帯電防止対策材料を使用していますが、輸送用梱包箱についてはこの限りではありません。

【製品の推奨保管条件／保証期間】

温度	+5~30°C
湿度	70% 以下

防湿袋未開封の場合、上記保管条件において6ヶ月。但し、低温から高温への急激な温度変化、腐食性ガスの発生する場所や塵埃の多いところは避けてください。

【防湿袋開封後の製品放置時間】

防湿袋は使用直前に開封し、開封からはんだ付けまでを**【最大168時間以内】**に完了するようにして下さい。
2回のはんだ付けを行う際は、2回目までの時間とします。

防湿袋開封後に未使用となった製品は、防湿袋に戻してチャックによる再シールを行ったうえ、上記推奨条件で保管してください。


下記の事象に当てはまる場合、使用直前に+60°C±5°C、**48時間以上 72時間以内**の脱湿(ベーキング)処理を行ってください。

1. 吸湿の目安を示す青色のインジケータ [防湿袋内の乾燥剤(シリカゲル)に同封] が変色、退色している場合
2. 防湿袋開封後、168時間以上経過した場合

ベーキングは、必ず防湿袋から出して行って下さい。


このベーキング条件は、テープング(リール)形態のまま行うことが可能ですが、リールは積み重ねたり応力を加えた状態で行うとリールやテープング材料の変形を招き、その後の実装に支障を伴いますのでご注意ください。
また、ベーキング後は常温状態に戻った事を確認のうえ取り扱ってください。
但し、ベーキング繰り返し回数は最大2回までとしてください。

【防湿梱包仕様】



番号	内容	材質	備考
①	アルミ内装防湿袋	PET+Al+PE	静電気対策 有

【防湿袋開封から実装までのフロー】



規定時間とは、製品毎に定められた
防湿袋開封後、製品実装(リフローはんだ工程
完了)までを規定した時間です。
規定時間には、判定後～リフローはんだ工程
までに要する時間が含まれていますので、
それらを差し引いた時間にてご判断下さい。
防湿袋を再開封して使用される場合は、
初回開封からの経過時間、もしくはベーキング
後の経過時間となります。


【梱包箱】

(RoHS・ELV指令準拠)

箱の種類	外形寸法 L × W × H (mm)	最大リール入り数
Aタイプ	280 × 265 × 45	3 リール
Bタイプ	310 × 235 × 265	15 リール
Cタイプ	440 × 310 × 265	30 リール

注記

1. 上記寸法は全て参考値です。
2. 出荷数量により上記表の中から最適な箱が選択されます。



Aタイプ

※ 材質／箱：ダンボール C5BF

B, Cタイプ


※ 材質／箱：ダンボール K5AF

中仕切り：ダンボール K5AF

【ラベル仕様】

(準拠規格: JIS-X0503(Code-39))

(A) 製品ラベル



A . 製品名

B . 製品名バーコード

C . 品名コード

D . 数量


E . 数量バーコード

F . ロットナンバーとランク

(詳細はロットナンバー表示方法を参照ください)

G . ロットナンバーとランクバーコード

(B) オプトデバイスラベル



A . 得意先名称

B . 製品種

C . 品名コード

D . 製品名

E . 数量

F . 箱番号


G . 出荷日

H . 社内出荷管理用バーコード

<注記> バーコード仕様 : Code-39(JIS-X0503)に準拠

(準拠規格: JIS-C0806)

1. 包装形態



注記

スプロケットホール側にカソード側が来る形態を【-TR】とする。

項目	仕様	備考
リーダ部	カバーテープ	カバーテープ単独にて300mm以上 先端を粘着テープにて固定
	キャリアテープ	空きエンボス25個以上 リール巻取り方向は上図による。
トレイラ部	空きエンボス40個以上	先端はハブ穴に挿入される。

(準拠規格: JIS-C0806)

2. 包装数量

- 2,000個／リール 最小梱包数量を500個とします。
- 梱包数量が2,000個に満たない場合、最小梱包数量を500個とし、500個単位の包装数量となりラベルに明示されます。

3. 機械的強度

- カバーテープ接着力は、0.1～1.0Nとする。(キャリアテープとカバーテープ開き角 170° 時)
- テープ状態における曲げ強度は、半径15mmにした時に封入された製品が飛び出ないこととする。


4. その他

- 製品装着部において、逆方向封入、背面封入、側面封入、および異品種封入はないものとする。
- 1リール内の空きエンボス最大数量は、以下のとおりとする。


リール内数量 数量/リール	空きエンボス最大数量 個	備考
500	1	—
1,000	1	—
1,500	1	—
2,000	2	連続しないこと

(準拠規格: JIS-C0806)


5. 包装



6. リー



記号	部品名	備考
①	キャリアリール	静電気対策 有
②	キャリアテープ	静電気対策 有
③	カバーテープ	静電気対策 有



- ① - 1桁 : 製造場所(アルファベット表示)
- ② - 1桁 : 製造年(西暦の末尾を表示 2010→0、2011→1、2012→2、2013→3、2014→4、……)
- ③ - 2桁 : 製造月(1月～9月の場合は、1月→01、2月→02、3月→03、……)
- ④ - 2桁 : 製造日
- ⑤ - 3桁 : 追番
- ⑥ - 2桁 : テーピング管理番号
- ⑦ - 2桁 : 光度ランク
(表示が1桁の場合は2桁目を"ー"、ランク表示がない場合は"ーー"とします)
- ⑧ - 2桁 : 色度ランク
(表示が1桁の場合は2桁目を"ー"、ランク表示がない場合は"ーー"とします)
- ⑨ - 1桁 : 特殊選別ランク(通常は"ー"とします)

当該製品は、RoHS・ELV指令に準拠しております。

ELV・RoHS指令での含有禁止物質と基準値は下記の通りです。

・RoHS指令 ・・・ 下記(1)～(6)参照。

・ELV指令 ・・・ 下記(1)～(4)参照。

物質群	基準値
(1) 鉛およびその化合物	1,000ppm 以下
(2) カドミウムおよびその化合物	100ppm 以下
(3) 水銀およびその化合物	1,000ppm 以下
(4) 六価クロム化合物	1,000ppm 以下
(5) ポリ臭化ビフェニル類	1,000ppm 以下
(6) ポリ臭化ジフェニルエーテル類	1,000ppm 以下

信賴性試験結果

VCEW1108wdx-TR

試験項目	準拠規格	試験条件	故障数	
常温動作耐久試験	EIAJ ED-4701 /100(101)	Ta=25°C I _F =10mA	1,000h	0 / 20
高温動作耐久試験	EIAJ ED-4701 /100(101)	Ta=85°C I _F =10mA	1,000h	0 / 20
低温動作耐久試験	EIAJ ED-4701 /100(101)	Ta=-40°C I _F =10mA	1,000h	0 / 20
耐湿動作耐久試験	EIAJ ED-4701 /100(102)	Ta=60°C Rh=90% I _F =10mA	1,000h	0 / 20
高温放置試験	EIAJ ED-4701 /200(201)	Ta=110°C	1,000h	0 / 20
低温放置試験	EIAJ ED-4701 /200(202)	Ta=-40°C	1,000h	0 / 20
耐湿放置試験	EIAJ ED-4701 /100(101)	Ta=60°C Rh=90%	1,000h	0 / 20
熱衝撃試験	EIAJ ED-4701 /100(105)	Ta=-40°C ~ 110°C (15分毎)	1,000 サイクル	0 / 20
熱衝撃通電試験	EIAJ ED-4701 /100(105)	Ta=-40°C(OFF) ~ 85°C(I _F =10mA ON) (15分毎)	1,000 サイクル	0 / 20
温湿度サイクル通電試験	EIAJ ED-4701 /200(203)	Ta=-30°C(2h) ~ 80°C 95%(2h) 8h/サイクル I _F =10mA 5分 on-off	30 サイクル	0 / 20
リフローはんだ繰り返し試験	EIAJ ED-4701 /300(301)	前処理 : 30°C 70% 1週間(168h) 予備加熱 : 150~180°C 90-120秒 本加熱 : 260°C ピーク	2回	0 / 20
静電破壊試験 ※	EIAJ ED-4701 /300(304)	C=100pF R2=1.5kΩ ±2,000V	各極性1回	0 / 20
振動試験	EIAJ ED-4701 /400(403)	98.1m/s ² (10G) 100~2,000Hz 20分 掃引 XYZ方向	各方向2h	0 / 20

※ 參考試験

故障判定基準

項目	記号	条件	故障判定基準
発光光度	I _V	I _F =10mA	最小値 < 規格最小値 × 0.5
順電圧	V _F	I _F =10mA	最大値 ≥ 規格最大値 × 1.2
逆電流	I _R	V _R =5V	最大値 ≥ 規格最大値 × 2.5
外観	—	—	著しい変色、変形、クラック発生時

本データシート記載事項及び製品使用にあたってのお願いと注意事項

- 1) データシートに記載している技術情報は、代表的応用例や特性等を示したもので、工業所有権等の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 2) データシートに記載している製品、仕様、特性、データ等は、製品改良等のために予告なしに変更することがあります。ご使用の際には必ず最新の仕様書によりご確認ください。
- 3) データシートに記載している製品のご使用に際しましては、最新の仕様書記載の最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、その他使用上の注意事項等を遵守いただくようお願いいたします。
なお、仕様書記載の最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性その他使用上の注意事項等を逸脱した製品の使用に起因する損害に関しては、当社は責任を負いません。
- 4) データシートに記載している製品は、標準の一般電子機器の用途(OA機器、通信機器、AV機器、家電製品、計測機器)に使用されることを目的として製造したものです。
上記の用途以外の用途および高い信頼性や安全性が要求され、故障や誤動作が直接人命または人体に影響を及ぼすおそれのある用途(航空機器、宇宙機器、輸送機器、医療機器、原子力制御機器等)に使用することを計画されているお客さまは、事前に当社営業窓口までご相談ください。
- 5) データシートに記載している製品のうち「外国為替および外国貿易法」に該当するものを輸出するときまたは日本国外に持ち出すときは、日本政府の許可が必要です。
- 6) データシートの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
- 7) このデータシートの最新版は下記のアドレスから入手できます。
ホームページアドレス: <http://www.stanley-components.com/jp>